



Leem edelpleister

in kleur (lehm-edelputz)

droog

19301-19310

Eigenschappen/ samenstelling:

Handmatig verwerkbaar kant-en-klare leempleister naar de leembouwregels van het Duitse vakvereniging Lehm (3.9). Samengesteld uit: gekleurd gebroken bouwleem en klei, gekleurd gemengd zand en kwarts, korrel 1,0 mm. Geen plantaardige of dierlijke toeslagstoffen en geen titaandioxide. Strovezels kunnen toegevoegd worden.

Leervorm:

Zakken van 25 kg
 Kleuren: Antraciet, Cremewit, Edelwit, Groen Oker, Oranje, Oudwit, Sahara, Wijnrood

Opslag:

Droog opslaan. Vrijwel onbeperkt houdbaar.

Opbrengst:

25 kg droge leem edelpleister is bij een verbruik van 1,4 kg/m² per mm laagdikte voldoende voor ca. 9 m² wandoppervlakte bij een laagdikte van 2 mm. Niet dikker dan 2 mm toepassen, anders is er kans op scheurvorming.

Toepassing:

Dunlagige, gekleurde leem afwerkpleister voor creatieve wandafwerkingen voor het interieur. Door bijmenging van strovezels, parelmoer of glimmers kan een levendige afwerking gecreëerd worden.
 Als afwerking op leem raaplaag of afwerklaag, andersoortige raaplagen, droogbouwplaten, etc. Ook toepasbaar op gipsplaten of gipsvezelplaten na voorbehandeling met leem-grondeer.
 Aanmengen onder de toevoeging van schoon leidingwater met een boormachinemenger of met de hand.
 25 kg droge leem edelpleister aanmengen met ca. 6,25 liter schoon leidingwater.

Ondergrond/ verwerking:

De ondergrond dient stabiel, schoon, vrij van stof, vrij van filmvormende scheidingslagen en voldoende ruw te zijn, omdat leem-stuc alleen mechanisch hecht. Gelijmatige zuiging van de ondergrond is van belang. Er mag restvocht in de onderlaag aanwezig zijn. Oude pleisterlagen dienen draagkrachtig, stofvrij en vrij te zijn van behang en verfresten.
 Leem-stuc wordt met de spaan opgebracht in een laagdikte van maximaal 2 mm. Afhankelijk van het tijdstip van bewerken kan de eindstructuur verschillend vormgegeven worden. Gebruik schoon verwerkingsgereedschap.

Verwerkingsduur/ droging:

Het aangemaakte materiaal is afgedekt (met folie) meerdere dagen verwerkbaar. Eventueel kan nogmaals water nagemengd worden.

Kleur:

De uiteindelijke kleur is zichtbaar na volledige droging. Altijd meerdere zakken kleurleem onderling mengen, een lichte kleurafwijking is mogelijk. Verschillende charges altijd onderling mengen. De kleur van de leempleister kan afwijken van monstermateriaal omdat het een natuurproduct betreft, tevens zijn zuiging uit de ondergrond, lichtinval, structuur van de afwerking en het drogingsverloop van invloed op de kleur. Verkleuringen door oplosbare stoffen uit de ondergrond kunnen doorslaan naar het oppervlak, deze dienen vooraf te worden afgesloten. Een materiaalbezwaar of klacht aangaande bovengenoemde is derhalve niet ontvankelijk.

Volgens Technische Informatie van Conluto - Bauen mit Lehm.
 Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden.

conluto[®]
 Bouwen met leem

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v.
 Stentorlaan 5 - NL-7534 HT Enschede

Voor meer informatie:
www.technostuc.nl

Afhaalcentrum (alleen op afspraak):
 Bedrijvenpark Twente 322E
 NL-7602 KL Almelo